

# JET 520

## Scheda tecnica

Uso raccomandato : Striscioni pubblicitari, P.L.V, Segnaletica, Allestimenti decorativi stand, Tende divisorie

Range :

Stampa : digital inkjet printing

Stampa : Outside

Inchiostri : Solvente, Eco-solvente, UV, Lattice

Caratteristiche	Valori						Unità	Normative
	Ordito		Trame					
Caratteristiche generali								
Spessore	0.45						mm	ISO 5084
Supporto	1100 dTex PES HT 990 den							
Spalmatura	PVC Lowick coating one side							
Finizione	Inkjet lacquer one side							
Peso	550						g/m²	ISO 3801
Traslucenza	6						%	XPT 54199
Altezze	106	137	162	250	320	cm		
Lunghezza di taglio	30	30	30	60	60	ml		

## Resistenza del tessuto

Resistenza alla rottura	210	200	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	25	20	daN	DIN 53.363
Aderenza	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistenza al freddo	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistenza al calore	70		°C	[24h]
Resistenza al fuoco	M1			NF P 92 503
	B-S2-D0			Euroclasses EN 13501-1

**SAINT CLAIR**  
TEXTILES

**SYSTEM**  
**LOWICK**



**REACH**  
COMPLIANCE

**MADE IN**  
**FRANCE**

## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)



Queste informazioni tecniche si riferiscono a valori medi, con una tolleranza di + / - il 10%. Saint Clair Textiles si riserva il diritto modificare le caratteristiche nell'interesse del prodotto. È l'acquirente che ha il compito di assicurarsi la compatibilità del prodotto in rapporto al tipo di utilizzo. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati.