

JET 550

Scheda tecnica

Uso raccomandato : Striscioni pubblicitari, Segnaletica, Stendardi

Range :

Stampa : digital inkjet printing

Stampa : Outside

Inchiostri : Solvente, Eco-solvente, UV, Lattice

Caratteristiche	Valori								Unità	Normative
	Ordito				Trame					
Caratteristiche generali										
Spessore					0.47				mm	ISO 5084
Supporto					1100 dTex PES HT 990 den					
Spalmatura					PVC Lowick coating one side					
Finizione					Inkjet lacquer one side					
Peso					560				g/m²	ISO 3801
Traslucenza					6				%	XPT 54199
Altezze	76	106	137	162	250	250	320		cm	
					320					
Lunghezza di taglio	30	30	30	30	30	60	30		ml	
					60					

Resistenza del tessuto

Resistenza alla rottura	210	200	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	25	20	daN	DIN 53.363
Aderenza	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistenza al freddo	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistenza al calore	70		°C	[24h]
Resistenza al fuoco	< 100		mm/min	DIN 75 200
	NFPA 701			NFPA 701

SAINT CLAIR
TEXTILES

Certified for
HP Latex Inks

SYSTEM
LOWICK



RESOURCE

☒ **REACH**
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com



Queste informazioni tecniche si riferiscono a valori medi, con una tolleranza di + / - il 10%. Saint Clair Textiles si riserva il diritto modificare le caratteristiche nell'interesse del prodotto. È l'acquirente che ha il compito di assicurarsi la compatibilità del prodotto in rapporto al tipo di utilizzo. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati.