



Prima pellicola smerigliata piena, che combina discrezione e stile, presentata qui con effetto vetro flautato, larghezza 12mm.

Certificazioni



Garanzia SOLAR SCREEN®

5 ans
Vedere la scheda 'Nuove garanzie per i prodotti per esterni'



Classe Di Reazione Al Fuoco

M1



Conservazione Da -5°C A +40°C

3 ans



Norma Reach Rohs

Rispettato



Larghezze Disponibili

76cm 152cm

Costruzione

1. Poliestere tinto nella massa senza distorsione ottica
2. Adesivo di unione
3. Poliestere di alta qualità ottica con deposito di particelle di metallo-i anti IR
4. Adesivo PS, polimerizzante con il vetro entro 15 giorni
5. Liner di protezione dell'adesivo, gettabile dopo la posa

Consigli Di Manutenzione

Soluzione a base di acqua saponata (rif. Film On 600-F0355), non pulire prima di almeno 1 mese e non applicare adesivi o altri collanti sul film.

Informazioni Tecniche

Trasmissione Uv	15%
Trasmissione Luce Visibile	55%
Riflessione Luce Visibile Esterna	0%
Riflessione Luce Visibile Interna	0%
Energia Solare Totale Respinta	0%
Energia Solare Totale Respinta 2*	0%
Rapporto Solare :	
Riflessione Energia Solare	0%
Assorbimento Energia Solare	0%
Trasmissione Energia Solare	0%
Riduzione Abbagliamento	0%
Valore G	0
Valore U	0
Riduzione della dispersione di calore	0
Respinta Infrarosso (760-2500 Nm)	0
Coefficiente D'Ombra	
Tipo Di Installazione	Interno
Lunghezza Della Bobina	30.5m m
Composizione Pellicola	PET
Spessore	105μ
Colore Dall'Esterno	SMERIGLIATO

Consigli Di Applicazione

Installazione Verticale È Sulla Superficie Di Vetro Standard*

Semplice Vetro Chiaro	✓
Semplice Vetro Tinto	✓
Semplice Vetro Tinto Riflettente	✓
Doppio Vetro Chiaro	✓
Doppio Vetro Tinto	✓
Doppio Vetro Tinto Riflettente	✓
Doppio Vetro Con Gas	✓
Doppio Vetro Chiaro Stratificato Ext.	✓
Doppio Vetro Chiaro Stratificato int.	✓

✓ Sì ✗ Non Raccomandato ! Prudenza

*Consiglio basato su superficie vetrata fino a 2,5m².

I dati presenti in questo foglio informativo non sono vincolanti; SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione dei suoi prodotti. Si prega di consultare i nostri termini di garanzia e le condizioni generali di vendita.