

► Series 3510

Film di laminazione monomerico Promotional

La Series 3510 è una pellicola monomerica da 80 micron con un adesivo trasparente e permanente sensibile alla pressione. Progettata per proteggere l'immagine stampata, la Series 3510 è realizzata con un frontale monomerico e disponibile in finitura lucida o opaca. La Series 3510 ha una durata all'esterno fino a 3 anni.

APPLICAZIONI & CARATTERISTICHE

- Film di laminazione protettivo per tutti i prodotti promozionali monomerico
- Insegne, chioschi e display POP a breve termine
- Ideale per applicazioni all'interno e all'esterno su superfici piane
- Il film di laminazione Arlon è progettato per essere laminato a freddo

SPECIFICHE E PROPRIETÀ FISICHE

| PROPRIETÀ | METODI DI TEST E MISURA | VALORI TIPICI |
|---|---|--|
| FINITURA SUPERFICIALE | Misuratore di brillantezza 60° di riflessione | Opaco: 1.5 a 10 unità di brillantezza Lucido: 70 a 90 unità di brillantezza |
| SPESSORE | Micrometro, Federal Bench Type | 80 micron |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE | Dinamometro con ganasce di separazione 51mm; velocità di separazione 5.1 mm/s, direzione reticolare | 2.68 kg/cm |
| ELONGAZIONE | Dinamometro Instron (vedi sopra) | ≥ 250% |
| DURATA D'IMMAGAZZINAMENTO (NELLA SCATOLA) | Temperatura d'immagazzinamento ideale 21°C con tasso di umidità pari al 50% | 1 anno dalla data di spedizione |
| TEMPERATURA D'APPLICAZIONE | Su substrato pulito e asciutto | 10°C a 32°C |
| TEMPERATURA DI SERVIZIO | Pellicola applicata su pannelli in alluminio satinato 24 ore prima della prova | -29°C a 65°C |
| STABILITÀ DIMENSIONALE | 70°C, 48 ore | 0.13 mm |
| PEEL ADHESION (ADESIONE) | PSTC-1, 15 min, 21°C | ≥ 0.27 kg/cm |
| | PSTC-1, 24 hrs, 21°C | 10.7N 25/mm |
| LINER RELEASE | TLMI Release a 90°, 760 cm/min | 24.6 g/cm |


*Nota: La maggiore rigidità delle pellicole polimeriche / monomeriche potrebbero non conformarsi alla topografia irregolare sulla stampa degli inchiostri UV.
Termini e condizioni standard*





TERMINI E CONDIZIONI

Quanto sotto riportato, sostituisce ogni altra garanzia espressa o implicita:

Tutte le dichiarazioni, le informazioni tecniche e le raccomandazioni pubblicate da Arlon e relative ai prodotti Arlon sono basate su test ritenuti affidabili e certificate dalla precisione e dalla taratura della strumentazione impiegata nel rilevare o misurare delle grandezze specifiche. L'accuratezza o la completezza dei dati non può essere mai certa in assoluto. Per questa ragione Arlon non può fornire una garanzia a tale riguardo. Il solo obbligo del venditore o del produttore sarà quello di sostituire il materiale che risulti essere difettoso. Il venditore ed il produttore non potranno inoltre ritenersi responsabili per le lesioni, la perdita o il danno, sia esso diretto o consequenziale, dovuto all'uso o all'imperizia nell'usare il prodotto stesso. Il venditore o il produttore non dovrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi costo o altra spesa nei quali sia incorso l'utilizzatore per la preparazione, la stampa o l'applicazione del prodotto. Il cliente finale è responsabile della verifica dell'idoneità dei materiali all'uso per i quali sono stati destinati. L'utilizzatore finale inoltre si assume tutti i rischi e le responsabilità di qualsiasi natura connessi all'uso del materiale medesimo. Solo quanto dichiarato, raccomandato o contenuto nei bollettini tecnici pubblicati da Arlon avrà valore contrattuale, se non altrimenti specificato in un diverso accordo firmato e sottoscritto da uno dei rappresentanti legali del venditore o del produttore.

Ottobre 2019

USA:  200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870, USA
EUROPE:  Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands

 +1 714 985 6300  800 329 2756
 +31 70 354 4311  +31 70 355 7721

arlon.com