

Codice Prodotto 4-GL2B-02626

### MONOTAPE 950P CLEAR AP905 PERMANENT/AP905 PERMANENT WKPE100

Una gamma completa di materiali autoadesivi per laminazione e applicazioni di grande formato stampate in digitale con la maggior parte di inchiostri: solvente, eco-solvente, latex, UV.

## Applicazione

Per applicazioni nel campo della fotografia e digitale.

## Frontale

Costruzione self wound con carrier in poliestere trasparente.

## Adesivo

Adesivo acrilico permanente con resistenza all'acqua, al vapore e alle alte temperature, quindi ideale per applicazioni che richiedono la pastorizzazione. Alta trasparenza ideale per l'effetto no label look.

<b>Sigla</b>	AP905	
<b>Tipo</b>	Permanente acrilico	
<b>Temp. Min. di Appl.</b>	+10 °C	
<b>Temperatura di Utilizzo</b>	-40°C/+120°C	
<b>Coesione</b>	Medio alta	FINAT FTM8
<b>Adesione iniziale</b>	> 12 N/25mm	FINAT FTM1
<b>Adesione Finale</b>	> 17 N/25mm	FINAT FTM1

## Frontale

<b>Tipo</b>	Poliestere	
<b>Colore e Finitura</b>	Trasparente	
<b>Peso</b>	17 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
<b>Spessore</b>	12 µm ±10%	ISO 534-80
<b>Stabilità dimensionale</b>	< 0.5 %	ASTM D1204
<b>Carico di rottura MD</b>	> 210 N/mm <sup>2</sup>	ASTM D882
<b>Carico di rottura CD</b>	> 210 N/mm <sup>2</sup>	ASTM D882
<b>Allungamento a rottura MD</b>	> 90 %	ASTM D882
<b>Allungamento a rottura CD</b>	> 80 %	ASTM D882
<b>Infiammabilità</b>	n/a	ISO 3795:1989
<b>Durata all'esterno in esposizione verticale</b>	FINO A 5 ANNI	

## Adesivo

Adesivo acrilico permanente con resistenza all'acqua, al vapore e alle alte temperature, quindi ideale per applicazioni che richiedono la pastorizzazione. Alta trasparenza ideale per l'effetto no label look.

<b>Sigla</b>	AP905	
<b>Tipo</b>	Permanente acrilico	
<b>Temp. Min. di Appl.</b>	+10 °C	
<b>Temperatura di Utilizzo</b>	-40°C/+120°C	
<b>Coesione</b>	Medio alta	FINAT FTM8
<b>Adesione iniziale</b>	> 12 N/25mm	FINAT FTM1
<b>Adesione Finale</b>	> 17 N/25mm	FINAT FTM1

## Supporto

<b>Tipo</b>	Kraft bipoletenata bisiliconata	
<b>Colore e Finitura</b>	Bianca	
<b>Peso</b>	98 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
<b>Spessore</b>	115 µm ±10%	ISO 534-80
<b>Trasparenza</b>	n.a. %	DIN 53 147-64

## Stampabilità

Non stampabile.

## Shelf life

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti condizioni di conservazione definite da FINAT sezione 2.5:

- Conservare il materiale a una temperatura di 20-25°C e 40 -50% di umidità relativa.
- Conservare in luogo fresco e asciutto.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.
- Conservare il materiale nella confezione originale fino al momento dell'utilizzo.

Prestare particolare attenzione alla durata di conservazione consigliata e verificare la corretta rotazione delle scorte.

## Disclaimer

Tutti i prodotti realizzati Ritrama sono soggetti a controlli di produzione finalizzati a garantire la buona qualità dei medesimi. Dichiarazioni, informazioni di carattere tecnico, dati, valori e raccomandazioni di utilizzo relativi ai prodotti realizzati da Ritrama sono basati su attività di ricerca e test ritenuti affidabili, ma essi non costituiscono dichiarazioni o garanzie di qualsivoglia natura.

In considerazione dei molteplici usi dei prodotti di Ritrama, si raccomanda all'utilizzatore di testare i prodotti prima del loro utilizzo, in modo tale da stabilire ed accertare l'idoneità dei prodotti per la loro applicazione ed il loro utilizzo.

I metodi di conversione ed applicazione dei prodotti autoadesivi di Ritrama sono molteplici ed è pertanto essenziale che gli utilizzatori siano consapevoli del particolare metodo da utilizzare, prima di dare inizio alla produzione.

Stampa: test di compatibilità tra prodotti, stampanti ed inchiostri sono altamente raccomandati prima della stampa dei prodotti.

Sistemi di applicazione e condizioni: si raccomanda che l'uso dei prodotti sia sempre verificato nelle condizioni reali d'utilizzo come condizioni del substrato (ruvido, liscio, piano o con forme irregolari); tecnologia d'applicazione; stress specifico sul materiale di Ritrama oggetto di applicazione (ad alta o bassa temperatura, stress meccanico, esposizione a significative condizioni ambientali) et cetera.

Poiché i prodotti di Ritrama sono utilizzati in condizioni tali da essere fuori dal proprio controllo, quali quelle sopra elencate, Ritrama non assume alcuna responsabilità per l'uso inappropriato dei prodotti medesimi.

Ritrama si riserva il pieno ed insindacabile diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso i prodotti, le loro caratteristiche e specifiche tecniche.

La vendita di tutti i prodotti di Ritrama è soggetta ai termini ed alle condizioni generali di vendita elencati nella pagina web: <http://www.ritrama.com/ita/sale-conditions/>